

## Productomschrijving

---

Beamix NoMix 125 is een fabrieksmatig vervaardigde droge cementgebonden mortel, die gekenmerkt wordt door de wijze waarop het product verwerkt kan worden, namelijk zonder mengen.



## Toepassing

---

Voor het snel vastzetten van o.a:

- palen;
- speeltoestellen;
- droogmolens;
- pergola's.

## Leveringsvorm

---

- Zak van 25 kg.

## Classificatie

---

geen

## Houdbaarheid/opslag

---

Beamix NoMix 125 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 6 maanden houdbaar na productiedatum.

## Verbruiksgegevens

---

zie technische gegevens op blad 2

## Verwerkingssystemen

---

geen

## Technische gegevens

---

### Grondstoffen

Bindmiddel	portlandcement CEM I (EN 197-1)
Toeslagmateriaal	harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
Grootste korrelafmeting	8 mm
Toevoegingen	geen
Hulpstoffen	speciale combinatie van hulpstoffen die aan de mortel de specifieke eigenschappen verlenen

### Verbruikgegevens

Voor ronde palen diameter 10 [cm]

gat vierkant	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
diepte 30 cm	7,5 kg	17,0 kg	29,0 kg	43,0 kg
diepte 45 cm	11,5 kg	25,5 kg	43,5 kg	64,5 kg
diepte 60 cm	15,0 kg	34,0 kg	58,0 kg	86,0 kg
diepte 75 cm	19,0 kg	42,5 kg	72,5 kg	107,5 kg

Voor vierkante palen 10 [cm]

gat vierkant	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
diepte 30 cm	6,5 kg	16,0 kg	27,5 kg	42,0 kg
diepte 45 cm	10,0 kg	24,0 kg	41,0 kg	63,0 kg
diepte 60 cm	13,0 kg	32,0 kg	55,0 kg	84,0 kg
diepte 75 cm	16,5 kg	40,0 kg	68,5 kg	105,0 kg

## **Gebruiksaanwijzing**

---

### **Vorbereiding**

Gat graven: graaf een gat met de gewenste afmeting.

### **Verwerken**

Uitvoering: vul het gat voor de helft met schoon leidingwater. Plaats de paal. Strooi de NoMix langzaam en gelijkmatig vanuit de zak in het water rondom de paal totdat het gehele gat gevuld is en het droge materiaal geen water meer opneemt. (zodanig water bijvullen.) Te veel water beïnvloedt de verharding niet. Schoren van de paal hoeft niet, want NoMix Beton verhardt binnen 15 minuten. Werk het oppervlak van de specie eventueel glad af.

### **Nabehandelen**

Dek het oppervlak af met een deel van de verwijderde aarde.

## Veiligheidsgegevens

---

Voor veiligheidsinformatie zie veiligheidsinformatieblad.

## NAW-gegevens

---

Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Postbus 7932,

5605 SH Eindhoven

T : +31 (0)40 259 79 11

F : +31 (0)40 252 62 50

[technisch-advies@weberbeamix.nl](mailto:technisch-advies@weberbeamix.nl)

[www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)

